

Tableau technique Résumé		Marbre	Granit	pierres poreuses	grès cérame	Granito-terrazzo	Carreaux de ciment	Terres cuites	carrelages synthétiques
Résistance mécanique		moyenne	bonne	faible	bonne	variable	variable	faible	bonne ou variable
Résistance chimique		faible	moyenne	faible	bonne ou variable	variable	moyenne ou variable	faible	bonne ou variable
niveau de porosité		faible ou variable	faible	élevé	faible ou variable	variable	variable	élevé	faible ou variable
Traitement	Ebauche	possible	possible	possible	non	N.A	possible (à vérifier)	possible	non
	Ponçage	recommandé	recommandé	recommandé	possible	recommandé	possible	possible	possible (à vérifier)
	Masticage	rarement	rarement	rarement	inutile	recommandé	inutile	déconseillé	inutile
	Décapage	possible	possible	possible	possible	possible	possible	Recommandé	possible
finition	Adoucie	déconseillée	possible	avec protection	possible	possible	possible	par la protection	possible
	Satinée	déconseillée	possible		possible	possible	possible	par la protection	possible
	Cristallisation	recommandé	non	parfois	non	possible (à vérifier)	possible (à vérifier)	non	non
	montée en brillance	par cristallisation	possible	possible	possible	possible	possible	par la protection	possible
	Bouchardage	déconseillé	possible	déconseillé	N.A.	déconseillé	N.A.	N.A.	N.A.
	Flamage	déconseillé	possible	déconseillé	N.A.	déconseillé	N.A.	N.A.	N.A.
	Lupoclean	en extérieur	non	possible	non	possible	possible	possible	non
Protection	Réhausseur de couleur	si finition satinée ou adoucie					possible (à vérifier)	inutile	inutile
	hydrofuge oléofuge	possible	possible	Recommandé	possible (à vérifier)	possible	possible (à vérifier)	possible	possible (à vérifier)
	bouche-pore	déconseillé	inutile	possible	possible (à vérifier)	possible	possible (à vérifier)	possible	possible (à vérifier)
	émulsion	déconseillé	déconseillé	possible	déconseillé	possible	déconseillé	possible	déconseillé
	cire	déconseillé	déconseillé	possible	déconseillé	possible	déconseillé	possible	déconseillé